

*Dun, lichtgewicht plafondpaneel
met de basiseigenschappen
van zachtmineraal.*

Dun, lichtgewicht plafondpaneel met de basiseigenschappen van zachtmineraal.

Lithos is een dun, lichtgewicht plafondpaneel met een acceptabele kwaliteit voor het lage prijssegment. Rockfon Lithos kan worden toegepast in projecten waar een akoestische basiskwaliteit ($\alpha_w = 0,70$) tegen een lage prijs volstaat en is door zijn glad, witte uiterlijk een perfect alternatief voor de in dit segment vaak toegepaste plafondpanelen met een geperforeerd uiterlijk.

Lithos plafondpanelen zijn door hun dunne dikte (15 mm) uitermate licht in gewicht. Bovendien bevinden zich meer plafondpanelen in één doos dan bij alternatieve materialen, wat de hanteerbaarheid een stuk vereenvoudigt. Lithos is een uitstekende optie bij een laag budget.


Net als andere Rockfon plafondpanelen voldoet Lithos aan de hoogste klasse brandreactie (A1), is vochtbestendig tot 100% RV en dimensiestabiël, waardoor een lange levensduur is verzekerd. Lithos is recycleerbaar.

Lithos is verkrijgbaar in de basisuitvoeringen (kantafwerking A, 600x600 mm en 1200x600 mm).

Beschrijving:

Lithos is samengesteld op basis van onbrandbare en kiemvrije steenwol. De zelfdragende plafondpanelen in 15 mm dikte zijn aan de zichtzijde afgewerkt met een mineraalvlies voorzien van een witte akoestisch-open coating en aan de rugzijde van een naturel mineraalvlies.


ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Installatiesysteem
A24	600 x 600 x 15	1,8	Systeem A
	1200 x 600 x 15	1,8	



**GELUIDSABSORPTIE**

Geluidsabsorptie wordt gemeten volgens ISO 354. Geluidsabsorptiewaardes α_p , α_w en absorptieklasse worden berekend in overeenstemming met ISO 11654. De geluidsreductiecoëfficiënt (NRC) wordt getest volgens ASTM C423.

**BRANDGEDRAG**

Algemeen: Rockfon plafondpanelen hebben een kern van steenwol. Steenwol is onbrandbaar met een smeltpunt dat hoger dan 1000° Celsius ligt.

Brandreactie: Euroklasse A1 in overeenstemming met EN 13501-1.

Brandwerendheid/Brandweerstand: Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking: Afmetingen (mm)	Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder		
	Beton	Hout	Steeldeck
A: 600 x 600 x 15	30		
A: 1200 x 600 x 15	30		

Brandwerendheid / Brandweerstand: rapporten verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België

**VOCHTBESTENDIGHEID EN DIMENSIESTABILITEIT**

Rockfon plafondpanelen zijn dimensiestabiel, zelfs in de meest extreme omstandigheden tot 100% RV en kunnen geplaatst worden bij alle temperaturen van 0° tot 40° Celsius, waarbij geen acclimatisatie nodig is.

Lithos is geklasseerd als 1/C/0N in overeenstemming met EN 13964, hoewel bepaalde afmetingen (breder dan 700 mm) zijn geklasseerd als 2/C/0N.

**LICHTREFLECTIE**

Wit, 79% diffuse lichtreflectie volgens de norm DIN 5033.

**HYGIENE**

Steenwol bevat geen organische bestanddelen en draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

**ONDERHOUD**

Het oppervlak kan eenvoudig met een stofzuiger met zachte borstel gereinigd worden.

**MILIEU**

Een representatief aantal Rockfon producten bezit het Deense en Finse Indoor Climate Label. Deze meet de effecten van bouwproducten op het binnenmilieu.

Lithos is recycleerbaar.

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon® ontwikkelt intelligente plafondoplossingen die actief bijdragen aan de belangrijkste aandachtspunten in moderne gebouwen en renovatieprojecten.

Rockfon producten staan bekend voor hun eigentijdse ontwerpmogelijkheden, esthetica en installatiegemak. Dit gekoppeld aan de hoogste prestatie betreffende akoestiek en brandveiligheid.

Dit resulteert in een uitermate sterk presterende en kostefficiënte plafondoplossing voor moderne interieurs.

De uitgebreide portfolio aan plafondoplossingen die Rockfon voert, laat klanten toe actief waarde toe te voegen aan het bouwproces.

Laat ons u helpen, uw plafond tot leven te brengen.

Rockfon
Rockwool B.V.

Industrieweg 15
NL 6045 JG Roermond
Postbus 1160
NL 6040 KD Roermond

www.rockfon.nl
info@rockfon.nl

Rockfon
Rockwool N.V.

Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem

www.rockfon.be
info@rockfon.be

Alle genoemde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS – 'Natural Colour System®', eigendom van en onder licentie bij NCS Colour AB, Stockholm 2010

Rockfon® is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.